

**TYP BARVY**

Vodou ředitelný akrylátový disperzní primer na stěny a stropy v interiéru.  
Odolný proti plísním.  
Konečný efekt: plně matný.

Výrobek patří do emisní třídy stavebních materiálů M1.

**POUŽITÍ**

Natírání nelakovaných betonových, omítnutých, tmelených, cihlových povrchů a stavebních desek.

TIMANTTI 3 lze použít na stěny a stropy, které byly předtím natřeny alkydovými nebo disperzními barvami. Lze také aplikovat na povrchy, na které se budou lepit tapety (papírové nebo netkané).

TIMANTTI 3 lze aplikovat i na povrchy z pozinkovaného plechu, například na potrubí klimatizace.

**TECHNICKÉ ÚDAJE****Pevné látky**

Přibližně 39 % objemových

**Těkavé organické látky (VOC)**

EU VOC limit (kat A/f): 30 g/l. VOC výrobku: max 30 g/l.

**Praktická vydatnost**

8 m<sup>2</sup>/l. Praktická vydatnost je ovlivněná kvalitou povrchu a zvolenou metodou aplikace.

**Hustota**

Přibližně 1,6 g/ml

**Doba schnutí při teplotě +23 °C / 50%**

- bezprašný  
- přetíratelný  
- vhodný pro tapetování

½ h  
1 h  
po 24 hodinách  
Chlad a/nebo vlhkost zpomaluje proces schnutí.

**Ředidlo, čištění**

Voda. Zařízení ihned po použití umyjte čisticím prostředkem a teplou vodou a přípravkem RENSA BRUSH.

**Stupeň lesku**

Plně matný

**Odstíny**

Bílá. Lze tónovat tónovacími pastami do světlých odstínů podle vzorníku interiérových barev. Přesnost odstínů není dokonalá  
Off-white T1724 (T1327)

**Omyvatelnost a odolnost proti opotřebení**

Odolnost proti drhnutí za mokra, třída 2 podle EN 13300 (ISO 11998).

**Balení**

Bílá: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.  
Off-white T1724 (T1327): 18 l.

**BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ** Viz bezpečnostní list.

---

## POKYNY PRO POUŽITÍ

### Příprava povrchu

Očistěte nové povrchy od prachu a nečistot.  
Dříve natřené povrchy omyjte čisticím prostředkem RENSA SUPER.  
Tvrdé nebo lesklé povrchy zbruste na matný povrch a poté odstraňte brusný prach.  
Nerovnosti na povrchu vyhladte vhodným tmelem z řady SILORA. Zaschlý tmel přebruste a odstraňte prach.  
Ocelové povrchy by měly být opatřeny antikorozi barvou FERREX AQUA.  
TIMANTTI 3 je vodou ředitelná barva. Nátěry, které nejsou odolné proti vlhkosti, jako je starý nenatřený stropní tmel nebo lepicí nátěr, musí být před použitím TIMANTTI 3 zcela odstraněny.  
Jako alternativu lze adhezivní barvu FUTURA 3 použít jako izolační nátěr.

### Způsob aplikace

Před použitím barvu důkladně promíchejte.  
Barvu lze v případě potřeby ředit vodou, ale ředění může zhoršit krycí vlastnosti barvy.  
Vhodná velikost airless trysky 0,017 - 0,021".

### Vrchní nátěr

Povrchy opatřené přípravkem TIMANTTI 3 musí být opatřeny vrchní barvou z řady TIMANTTI. Pro vrchní nátěr lze použít i jiné interiérové barvy Teknos. K povrchové úpravě lze použít také interiérové barvy Teknos vhodné pro daný objekt a zvolený nátěrový systém.  
TIMANTTI 3 je bílý hluboce matný primer, takže ho lze použít také jako vrchní barvu, například na stropy.

### Podmínky při aplikaci

Ošetřovaný povrch musí být suchý. Během aplikace a schnutí musí být teplota okolního vzduchu, povrchu a výrobku vyšší než +10 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %. Schnutí je rychlejší při nízké vlhkosti vzduchu a/nebo teplotě vyšší než + 21 °C. Aplikace bude jednodušší při vysoké vlhkosti vzduchu a/nebo v případě snížení teploty na pracovišti. Dobré větrání po aplikaci urychluje proces schnutí.

### Skladování

Nesmí zmrznout.

---

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou pouze orientační a závisí mimo jiné na výběru odstínů, konečnému efektu apod. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad podmínkami použití a aplikace, odpovídáme pouze za kvalitu výrobku a zaručujeme, že odpovídá naší kvalitě. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s návodem nebo zamýšleným použitím. Nejnovější verze našich datových listů, bezpečnostních listů a systémových listů jsou k dispozici na našich domovských stránkách [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---